

### Xyladecor Bangkirai-Öl

Pflegeöl für Holz im Außenbereich.

Stand: März 2015  
Seite 1 von 3

#### I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	<p>Geruchsmildes Pflegeöl zum Schutz und zur Auffrischung von Bangkirai-Holz im Außenbereich wie z.B. Gartenparkett, Holzdecks, Zäune, Sichtblenden, Pergolen, Gartenholzböden, Riffelholzdielen etc.</p> <p>Auch geeignet zur Anwendung auf anderen Holzarten wie z.B. Eukalyptus, Eiche, Robinie, Zeder etc.</p> <p>Für außen.</p>
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	Alkydharz, Pigmente, Lösemittel und Hilfsstoffe.
<b>Wirkung</b>	Durch ausgezeichnete Tiefenwirkung werden alte, vergraute und stumpfe Holzoberflächen belebt, gepflegt und farblich aufgefrischt. Schutz der Hölzer vor Nässe durch Wasser-Abperleffekt.
<b>Eigenschaften</b>	<p>Ideales Pflegemittel für Gartenhölzer aus Bangkirai-Holz. Zieht tiefenwirksam ein.</p> <p>Trocknet an der Oberfläche vollständig ab.</p> <p>Nach Trocknung geruchlos.</p> <p>Wasser- und schmutzabweisend.</p> <p>Frischt alte, vergraute und stumpfe Holzoberflächen auf.</p> <p>Belebt die natürliche Holzmaserung.</p> <p>Ergibt gleichmäßige, seidenglanzende Oberflächen.</p> <p>Leicht zu verarbeiten.</p> <p>Bietet besonderen Schutz vor UV-Strahlen und somit vor vorzeitiger Vergrauung des Holzes.</p> <p>Imprägniert.</p> <p>Wasser-Abperleffekt durch die Verwendung von Wachsen.</p>
<b>Farbton</b>	Bangkirai.
<b>Gebindegrößen</b>	750 ml, 5 l.

#### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Flüssig.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 0,84 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Viskosität</b>	>30 sec. im 3 mm-Auslaufbecher gemäß EN 535.
<b>Flammpunkt</b>	Ca. 62 °C.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Nicht mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
<b>Verbrauch</b>	750 ml für ca. 11 m <sup>2</sup> , 5 l für ca. 73 m <sup>2</sup> bei 2 Anstrichen, je nach Saugfähigkeit des Holzes.
<b>Trocknung</b>	Staubtrocken nach ca. 3 Std., griffest und überstreichbar nach ca. 5 Std., je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Oberflächentrocken und belastbar nach ca. 24 Stunden.

**III. Verarbeitung**

<b>Auftragsverfahren</b>	Streichen, bei kleineren Flächen Auftrag mit Tuch.
<b>Vorbereitung</b>	<p>Arbeitsumgebung, Kunststoffe, bituminöse Materialien sowie, wegen möglicher Verschmutzung, auch Steinzeug, Putz und Beton abdecken. Pflanzen zurückbinden.</p> <p><b>Tipp:</b> Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der sich im Lauf der Zeit verändert. Selbst gleiche Holzarten können stark variieren (z.B. Farbton, Saugfähigkeit - je nach Schnittrichtung des Holzes -, Herkunft etc.), so dass transparente Systeme farblich unterschiedlich erscheinen können. Der Farbton sollte aus diesem Grund vorab an verdeckter Stelle geprüft werden.</p>
<b>Vorbehandlung</b>	<p><b>Neues Holz:</b></p> <p>Keine Vorbehandlung erforderlich.</p> <p><b>Altes Holz:</b></p> <p>Holz von grobem Schmutz durch Abbürsten befreien. Oberfläche sorgfältig reinigen (z.B. mit Seifenwasser), und anschließend mit klarem Wasser abspülen. Holz komplett trocknen lassen (ca. 2-3 Tage). Nach der Trocknung eventuell mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen.</p> <p>Stark vergraute Holzflächen mit Xyladecor Holz-Reiniger &amp; Entgrauer oder Xyladecor Teakholz-Reiniger vorbehandeln (siehe separate Technische Merkblätter).</p> <p><b>Renovierung:</b></p> <p>Altanstriche wie Dickschichtlasuren, Klarlacke oder deckende Farben restlos vom Holz entfernen. Alte mit Xyladecor Bangkirai-Öl gestrichene Holzoberflächen erfordern kein Abbeizen und kein Abschleifen. Holz nur durch Abfegen mit hartem Besen von Schmutz befreien und wieder mit Xyladecor Bangkirai-Öl streichen.</p>
<b>Anwendung</b>	<p>Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten können gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Für eine einheitliche Optik auf größeren Flächen Gebinde mit unterschiedlichen Chargen-Nummern (siehe Etikett) miteinander mischen.</p> <p>Gebinde vor Gebrauch gut schütteln oder umrühren. Mit Holzstab Homogenität des Produkts überprüfen. Nicht verdünnen.</p> <p><b>Tipp:</b> Während länger andauernder Anwendung (z.B. bei großen Flächen) Material auch zwischendurch mit einem Holzstab kurz umrühren, um einen gleichmäßigen Farbton zu gewährleisten.</p> <p><b>Anstrich:</b></p> <p>Mit einem Flachpinsel, Flächenstreicher oder einem fusselfreien, sauberen und weichen Tuch das Xyladecor Bangkirai-Öl dünn und gleichmäßig auftragen. Nach Trocknung (ca. 5 Std.) den zweiten Auftrag durchführen. Zur Erzielung besonders schöner Oberflächen kann zusätzlich ein dritter Auftrag erfolgen.</p> <p>Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Restmenge bald aufbrauchen (innerhalb einer Streichsaison), um ein Eindicken zu vermeiden.</p>

<b>Nachpflege</b>	Um Hölzer dauerhaft vor Vergrauung zu schützen empfiehlt sich eine jährliche Nachpflege. Je nach Grad der Abwitterung 1-2 Anstriche auftragen.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger z.B. von Hammerite oder Molto. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.  <b>Wichtig:</b> <b>Mit Ölen getränkte Tücher ausgebreitet an der Luft trocknen lassen, Gefahr der Selbstentzündung!</b> Anschließend im Hausmüll entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/f): 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 690 g/l VOC.
<b>Produktcode</b>	M-KH 02.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern.  Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
Am Coloneum 2  
D-50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067902  
E xyladecor.de@akzonobel.com  
www.xyladecor.de



**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 138  
E xyladecor.at@akzonobel.com  
www.xyladecor.at

**Akzo Nobel Coatings AG**  
Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E chretail@akzonobel.com