



Den Braven



Better results through Knowledge

Technisches Datenblatt

DEN BRAVEN MONTAGEKLEBER Extrem Stark & Universell

Hybridklebstoff mit starker Anfangshaftung



Technische Daten

Basis		Hybrid/Polymer
E-Modul bei 100%	N/mm ²	1,39 MPA
Verarbeitungstemperatur		+5°C bis +40°C
Aushärteszeit	23°C & 55% RF	2-3 mm/Tag
Hautbildungszeit	23°C & 55% RF	15 Minuten
Praktische Dehnfähigkeit		±25%
Shore- A Härte	DIN 53505	55
Dichte		1,57g/ml
Bruchdehnung		300 %
Zugfestigkeit	N/mm ²	3,40 MPa
Haltbarkeit +5°C und +25°C		18 Monate
Temperaturbeständig nach Aushärtung		-40°C bis +100°C

Produktbeschreibung

DB MONTAGEKLEBER Extrem Stark & Universell ist ein hochwertiger einkomponentiger Hybrid-basierter Klebstoff mit hoher Griffbarkeit. Im Allgemeinen ist eine Fixierung der Klebeinheit nicht erforderlich. Das Produkt ist geruchlos, neutral und frei von Silikon und Isocyanat

Eigenschaften

- ▶ dauerelastisch
- ▶ Extrem hohe Anfangshaftung
- ▶ Überstreichbar
- ▶ Universeller Kleber für Innen & Außen
- ▶ Kein Spreizen notwendig

Anwendungsgebiet

DB MONTAGEKLEBER Extrem Stark & Universell kann für das Verkleben von Paneelen, Holzleisten, Fensterbänke, Spiegel und Isolationsmaterial am Bau verwendet werden. Für Karosseriebau und Metallverbindungen sowie für Verklebungen im Schiffsbau. Im allgemeinen haftet DB MONTAGEKLEBER, auch ohne Primer ausgezeichnet auf den meisten Untergründen im Bau wie Glas, glasierten Oberflächen, Email, Porzellan, Epoxy, Polyester, Hart PVC, PU, Edelstahl, anodisiertem Aluminium, Kupfer, Zink, Blei und lackiertem Holz und HPL Paneele. Für poröse Untergründe wie Beton und Gips empfehlen wir einen Primer.

Anwendungseinschränkungen

Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, Neopren und bituminöse Untergründe. Nicht geeignet für den Dauernassbereich. Nicht für Dehnungsfugen geeignet.

Fugendimensionen

Tragen Sie den Klebstoff in einem vertikalen Streifen mit einem Zwischenabstand von 30cm auf. Die Verwendung von zweiseitigem Klebeband, 3 mm dick, wird empfohlen, um die Haftung während der ersten 24 Stunden zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Dicke des Klebstoffes richtig ist. Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service.

Untergrundvorbereitung

Bitte lesen Sie vor der Verwendung von DB MONTAGEKLEBER extrem Stark & Universell das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt. Alle Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett und anderem losen Material sein. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich mit Cleaner. Obwohl DB MONTAGEKLEBER extrem Stark & Universell eine ausgezeichnete Haftung ohne Grundierung auf den meisten gängigen Bausubstraten zeigt, kann eine Grundierung für bestimmte Anwendungen empfohlen werden. Verwenden Sie eine professionelle Kartuschenpistole. Glätten Sie das frisch aufgetragene Dichtmittel innerhalb der Trocknungszeit, um einen festen und vollen Kontakt mit den Verbindungsflächen zu gewährleisten.

Den Braven Sealants GmbH

Steinabrücklerstraße 48 | A-2752 Wöllersdorf | Österreich

T +43(0)2633 / 41 399-0 | F +43(0)2633 / 41 366 | E office@denbraven.at | www.denbraven.at



Den Braven



Technisches Datenblatt

DEN BRAVEN MONTAGEKLEBER Extrem Stark & Universell

Hybridklebstoff mit starker Anfangshaftung

Verarbeitung

Haftprüfungen vor der Anwendung empfohlen.

DB MONTAGEKLEBER Extrem Stark & Universell darf nicht bei Temperaturen unter +5 Grad C verarbeitet werden. Nach Auftragen des Klebers sind die Teile sofort, noch vor der Hautbildung, aufeinanderzupressen und zu fixieren.

Reinigen

Gehärtetes und nicht-ausgehärtetes Material und Werkzeuge können mit Cleaner gereinigt werden.

Farben

weiß

Gebindeeinheiten

Kartuschen 290 ml

Verpackungseinheit 12 Stück

Haftungsbeschränkung

Den Braven Sealants ist in keinem Fall für beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden sowie Schäden die den Einkaufspreis übersteigen, haftbar, unabhängig davon, ob der Schadensfall auf Garantie, dem Vertrag, einer unerlaubten Handlung, einer strengen Haftung, Fahrlässigkeit oder sonstigem basiert.

Zertifikate

Emicode EC1 Plus

Emission Certificate M1

Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist für gewerbliche Anwender auf Anfrage erhältlich

Gewährleistungsbeschränkungen

Den Braven Sealants garantiert, dass seine Produkte zum Zeitpunkt der Anwendung oder Verwendung den Spezifikationen von Den Braven Sealants entsprechen. Die Produkte müssen gemäß der Empfehlungen von Braven Sealants gelagert und vor dem frühesten Ablaufdatum oder der in den Produktunterlagen von Den Braven Sealants empfohlenen Lagerzeit verwendet oder aufgetragen werden. Sofern Den Braven Sealants von einem Schadensfall innerhalb von drei Monaten nach Verwendung oder Auftragen des Produkts schriftlich informiert wird, kann Den Braven Sealants den Einkaufspreis eines beliebigen Den Braven Sealants-Produkts, das die im Vorfeld genannte Garantie nicht erfüllt, nach eigener Wahl ersetzen oder zurückerstatten.

Das vorangehende ist die alleinige und ausschließliche Grundlage für die Beseitigung von Mängeln oder Fehlern des Produkts für die ausschließlich Den Braven Sealants haftbar ist. Die oben genannten Gewährleistungen gelten an Stelle aller anderen schriftlichen oder mündlichen, gesetzlichen, ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, einschließlich jeglicher Gewährleistung, dass die Waren von durchschnittlicher Qualität und für den normalen Gebrauch sowie für einen bestimmten Zweck geeignet sind.

Rechtlicher Zusatz

Informationen und insbesondere Empfehlungen zur Anwendung und Endanwendung dieses Produkts erfolgen in gutem Glauben, basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer aktuellen Erfahrung mit diesem Produkt und gelten bei ordnungsgemäßer Lagerung, Handhabung und Anwendung unter normalen Bedingungen. In der Praxis kann durch Material- und Substratunterschiede sowie durch die Unterschiede der tatsächlichen Bedingungen vor Ort keine Mängelgewährleistung oder Gewährleistung bezüglich einer Eignung für einen bestimmten Zweck und keinerlei Haftbarkeit aus jeglichen Rechtsverhältnissen aus diesen Informationen, jeglichen Empfehlungen oder anderen angebotenen Beratungen abgeleitet werden. Ausgabe: 17/05/13