

Buntlack MIX

seidenmatt



INNEN UND
AUßEN



ROLLEN



STREICHEN



STOß- UND
SCHLAGFEST



WETTER-
BESTÄNDIG



ÜBERARBEITBAR
NACH
24 STUNDEN



SCHWEISS- &
SPRITZLECHT

EN 71-3
SICHERHEIT
V. SPIELZEUG

für Holz, Metall und Hart-PVC – hochdeckend – stoß- und schlagfest – wetterbeständig

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Seidenmatter, geruchsmilder, aromatenfreier Deckanstrich auf Alkydharzbasis für innen und außen auf Holz, Eisen, Stahl, Zink, Alu und Hart-PVC, z. B. Fenster, Türen, Möbel, Garagentore, Zäune usw. Für eine besonders leichte Verarbeitung thixotrop (gelartig) eingestellt. Er ist stoß- und schlagfest, hochdeckend, schnell trocknend, wetterbeständig und hat einen guten Verlauf. Auch zur farbigen Lackierung von Heizkörpern bis +80 °C Vorlauftemperatur geeignet (außer helle Farbtöne).

Gisbau-Produktcode: M-LL01

Farbtöne

Eine nahezu unbegrenzte Auswahl: swingcolor® MIX, RAL, NCS, Sanitärfarbtöne und viele andere Farbsysteme.

Glanzgrad

Seidenmatt

Inhaltsstoffe

Alkydharz, Titandioxid, organische/anorganische Buntpigmente, Calciumcarbonat, Silikate, Aliphaten, Wasser, Ester, Additive.

Dichte

Ca. 0,9 - 1,3 g/cm³ (je nach Farbton)

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen (Naturborstenpinsel)

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 70 - 80 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Verarbeitungsfertig eingestellt.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren und Farbton prüfen. Der anfänglich hohe Glanz reduziert sich im Laufe der Durchtrocknung, der endgültige Glanzgrad wird nach ca. 10 Tagen erreicht. Intensive Farbtöne bei mechanisch sehr hoch strapazierten Flächen, z. B. Sitzmöbel, Tischplatten oder Regalböden, zusätzlich mit swingcolor® Klarlack beschichten. Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen. Für großflächige Anwendungen im Innenbereich (z. B. Holzvertäfelungen/ Deckenflächen) empfehlen wir den wasserverdünnbaren Buntlack 2in1 einzusetzen.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Oberflächentrocken nach ca. 8 - 10 Stunden, überstreichbar nach ca. 24 Stunden. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Eisen, Stahl entrostet und entfettet. Zink mit swingcolor® Zinkreiniger oder einem Gemisch aus 10 l Wasser + 0,5 l Ammoniaklösung (Salmiakgeist 25%ig) + ca. 10 ml Spülmittel und einem Kunststoff-Vlies-Schwamm reinigen. Anschließend mit reichlich Wasser nachwaschen. Aluminium mit swingcolor® Kupfer- und Alureiniger reinigen und mit viel Wasser gut abwaschen. Neues, unbehandeltes Holz anschleifen

und säubern. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß BFS-Merkblatt Nr. 18 bei maßhaltigen Bauteilen 15% bzw. begrenzt maßhaltigen Bauteilen 18% nicht überschreiten. Intakte Altanstriche und Hart-PVC reinigen und gründlich anschleifen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen. Evtl. Unebenheiten im Innenbereich nach der Grundierung mit swingcolor® Flächenspachtel oder swingcolor® Reparaturspachtel ausgleichen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
unbehandeltes Holz, innen	1x Holzgrund	1 - 2x Vorstreichfarbe	1 - 2x Buntlack seidenmatt
unbehandeltes Holz, außen	1x Holzschutzgrund*		
Eisen, Stahl	1x Rostschutzgrund, außen 2x	1x Vorstreichfarbe, außen 1x Buntlack seidenmatt	
Zink, Alu, Hart-PVC	1x Allgrund, außen 2x		
intakte Altanstriche	-	-	

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altacke nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit einer aromatenfreien Verdünnung.

Lagerung/Transport

Kühl, trocken und gut verschlossen.
ADR/RID: 3
UN Nummer 1263
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVws

4. Wichtige Hinweise

ACHTUNG.

Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Sicherheitshinweise

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.
P261.3 Einatmen von Dampf vermeiden.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Weitere Hinweise

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH208 Enthält 2-BUTANONOXIM. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beim Schleifen eine Staubmaske tragen.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6141 MIX)