Reibeputz MIX

2 mm

INNEN · STOSS- UND SCHLAGFEST · VOLL BELASTBAR NACH 3 TAGEN · EMISSIONSARM LÖSEMITTELFREI WEICHMACHERFREI

gebrauchsfertig – hoch strapazierfähig – stoßfest – wasserdampfdurchlässig

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Hochwertiger, gebrauchsfertiger Kunstharz-Reibeputz zum Schutz und zur dekorativen Gestaltung von Wandflächen. Er ist leicht zu verarbeiten, hoch strapazierfähig, wasserdampfdurchlässig sowie verseifungs- und scheuerbeständig. Geeignet sind mineralische Untergründe (z. B. Beton, Putz), Baustoffplatten (z.B. Gipskarton).

Gisbau-Produktcode: M-DF01

Farbtöne
swingcolor® MIX, RAL, NCS, Sanitärfarbtöne und viele andere Farbsysteme.

Glanzgrad
Matt

Inhaltsstoffe
Titandioxid, organische/anorganische Buntpigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
Bindemittel: Vinylacetatethylen-Dispersion (Basis 5)

Dichte
Ca. 1,65 g/cm^3

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken
swingcolor® Reibeputz mit langsam laufenden Rührgerät kurz aufrühren und mit einem rostfreien Edelstahlglätter in Kornstärke aufziehen und mit einem abriebfesten Kunststoffglätter in gewünschter Struktur abreiben.

Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch
Ca. 3 kg/m^2 je Anstrich
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen
Falls erforderlich, zur Konsistenzregulierung geringfügig mit Wasser verdünnbar.

Verarbeitungshinweise
Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren und Farbton prüfen. Mindestens 24 Stunden vor der Verarbeitung einen Grundanstrich mit swingcolor® Putzgrundierung im gleichen Farbton durchführen. Zur Vermeidung von Ansätzen immer von oben nach unten und nass in nass verarbeiten. Während der Beschichtung einer zusammenhängenden Fläche darf die Arbeit nicht unterbrochen werden. Begrenzungen mit Klebeband abkleben und diese vor Einsetzen der Filmbildung wieder entfernen. Neue Beschichtungen vor Feuchtigkeitseinwirkung, aber auch vor zu schnellem Wasserentzug schützen.
Nicht auf Wärmedämmverbundsystemen einsetzen.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)
Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 2 - 3 Tagen. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

Vorbereitung und Anstrichaufbau
Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Schadhafte oder hohle Putzflächen erneuern. Leimfarben und kreidende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder abbürsten. Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, Dispersionsfarbenanstriche, Kalkzementputz usw.	-	1x Putzgrundierung (mindestens 24 Stunden vor dem Putzauftrag)	1x Reibeputz 2 mm
leicht sandende Putze, leicht kreidende Dispersionsfarbenanstriche, Beton, abgebeizte Untergründe usw.	1x Universal-Tiefgrund		
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Gipsputz, Baustoffplatten (z.B. Gipskartonplatten, Faserzementplatten) usw.	1x Universal-Tiefgrund		

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung
Die Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Farbresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Farbreste bei einer Sammelstelle für Altlacke/Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung
Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport
Kühl, aber nicht unter +5 °C.
Anbruchgebinde gut verschließen.
Mindesthaltbarkeit: siehe Gebindeaufdruck
ADR/RID: Kein Gefahrgut
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVws

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung lösemittelfreier Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6245 MIX)