

## ProfiDur Weißlack

hochglänzend

für außen und innen – für Holz, Metall und Kunststoff  
für sehr strapazierte Oberflächen – exzellenter Verlauf  
sehr hohes Deckvermögen



### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Geruchsmilder und aromatenfreier sowie wetter- und glanzbeständiger Alkydharzlack für innen und außen. Er ist strapazierfähig, hochdeckend sowie leicht und streifenlos zu verarbeiten. Geeignet auf allen vorbehandelten und grundierten Untergründen aus Holz, Metall, Zink, Alu und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich. Zum Beispiel für Türen, Fenster, Garagentore, Zargen und Möbel (Außenseiten).

#### Farbton

Weiß

#### Gisbau-Produktcode

M-LL01

#### Glanzgrad

Hochglänzend

#### Dichte

Ca. 1,2 g/cm<sup>3</sup>

#### Inhaltsstoffe

Alkydharz, Titandioxid, Calciumcarbonat, Isoparaffin, Glykolether, Additive.

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Rollen (mit einer Schaumstoffwalze), streichen (mit einem Naturborstenpinsel).

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

#### Verbrauch

Ca. 90 - 100 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

#### Verdünnen

Verarbeitungsfertig eingestellt.

#### Abtönen/Mischen

Mit Schöner Wohnen ProfiDur Buntlack hochglänzend abtönbar.

#### Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Wenn Sie größere Flächen in Innenräumen lackieren möchten, z. B. Decken oder Holzvertäfelungen, empfehlen wir Ihnen den wasserverdünnbaren SCHÖNER WOHNEN DurAcryl Weißlack glänzend einzusetzen.

#### Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 4-5 Stunden ist Schöner Wohnen ProfiDur Weißlack hochglänzend staubtrocken, griffest nach ca. 8 -10 Stunden und überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

**Untergrundvorbereitung**

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Eisen entfetten und entrostern. Neues Holz anschleifen und gründlich entstauben. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß DIN 18 363 bei Nadelhölzern 15%, bei Laubhölzern 12% nicht überschreiten. Alte (intakte) Anstriche und Hart-PVC reinigen und gut anschleifen. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde, Anstriche durch Abschleifen restlos entfernen. Zink und verzinkten Stahl mit einem Kunststoff-Vlies-Schwamm und einem Gemisch aus 10 l Wasser, 0,5 l Ammoniaklösung (Salmiakgeist 25%ig) sowie ca. 10 ml Spülmittel gründlich reinigen. Alternativ einen Zinkreiniger verwenden. Mit Wasser nachwaschen. Evtl. Unebenheiten im Innenbereich nach der Grundierung mit Schöner Wohnen Lackspachtel ausgleichen.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
unbehandeltes Holz, außen	1x Holzschutzgrund*, danach 1x ProfiDur Vorstreichfarbe	1x ProfiDur Weißlack hochglänzend oder Vorlack (innen)	1 - 2x ProfiDur Weißlack hochglänzend
unbehandeltes Holz innen, imprägniertes Holz	1x ProfiDur Vorstreichfarbe		
Zink, verzinkte Untergründe, Aluminium, Hart-PVC	1x ProfiDur Universalgrund		
Eisen und Stahl, außen	2x ProfiDur Rostschutzgrund		
Eisen und Stahl, innen	1x ProfiDur Rostschutzgrund		
intakte Altanstriche	-		

\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

**3. Nach der Verarbeitung****Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

**Werkzeugreinigung**

Sofort nach Gebrauch mit Schöner Wohnen Verdünnung aromatenfrei.

**Lagerung/Transport**

Anbruchgebinde dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.

ADR/RID: 3. UN-Nr. 1263 / Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

**4. Wichtige Hinweise****Achtung****Gefahrenhinweise**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

**Sicherheitshinweise**

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

P261.3 Einatmen von Dampf vermeiden.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

**Weitere Hinweise**

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält 2-BUTANONOXIM. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei Schleifarbeiten Staubmaske tragen.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC.

**5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer +49 (0)180 535834437 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) zur Verfügung.

Stand: Juni 2012