

DurAcryl Buntlack

seidenmatt

für innen und außen – für Holz, Metall- und Kunststoff
neigt nicht zur Dunkelvergilbung – PU-verstärkt
schnell trocknend – wasser verdünnbar



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Seidenmatter, schnell trocknender, wasser verdünnbarer, hoch wetterbeständiger Qualitätslack ohne Neigung zur Dunkelvergilbung für außen und innen. Er ist umweltschonend, weil schadstoffarm, leicht zu verarbeiten und gut verlaufend. Nach entsprechender Untergrundvorbehandlung und Grundierung die richtige Wahl für Lackierungen auf Holz, Eisen, Stahl, Zink, Aluminium und Hart-PVC. Intensive Farbtöne sind auch geeignet für Warmwasserheizkörpern bis zu +80°C.

Farbton

Laut aktueller Farbtonkarte. Weitere Farbtöne sind über das SCHÖNER WOHNEN Farbtonstudio erhältlich.

Gisbau-Produktcode
M-LW01

Glanzgrad
Seidenmatt

Dichte
Ca. 1,05 - 1,26 g/cm³

Inhaltsstoffe

Acrylat-Dispersion (PU-verstärkt), Titandioxid, organische / anorganische Pigmente, organische Füllstoffe, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Rollen (mit einer feinporigen Schaumstoffwalze), streichen (mit einem Kunststoffborstenpinsel für wasser verdünnbare Lacke), airless spritzen.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 100 - 120 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Falls erforderlich bis max. 5% mit Wasser.

Abtönen/Mischen

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Gegen das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen bei weißem oder hellem Schlussanstrich nach der Imprägnierung einen Isolieranstrich mit SCHÖNER WOHNEN Vorstreichfarbe aufbringen. Lackierung nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen, wie z. B. Dichtprofilen/Dichtstoffen usw. bringen. Weichmacherfreie Profile verwenden. Regalböden, Tischplatten, Sitzmöbel usw. mit Alkydharzlacken lackieren.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 1 Stunde ist der SCHÖNER WOHNEN DurAcryl Buntlack seidenmatt oberflächentrocken, nach ca. 10-12 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

Hinweise zum Spritzauftrag (Airless)	
Düse:	0,33 - 0,38 mm
Spritzwinkel:	40° - 80°
Druck:	150 bar
Verdünnung:	ca. 5 %
Viskosität*	ca. 200 s
*Gemessen im Auslaufbecher gemäß DIN 53 211 bei 4 mm Düse und 20 °C. Die Verdünnungsangaben dienen nur als Anhaltspunkt. Maßgeblich ist die Einstellung auf DIN-Sekunden.	

Untergrundvorbereitung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Eisen entfetten und entrostern. Neues Holz anschleifen und gründlich entstauben. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß DIN 18 363 bei Nadelhölzern 15%, bei Laubhölzern 12% nicht überschreiten. Alte (intakte) Anstriche und Hart-PVC reinigen und gut anschleifen. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde, Anstriche durch Abschleifen restlos entfernen. Zink und verzinkten Stahl mit einem Kunststoff-Vlies-Schwamm und einem Gemisch aus 10 l Wasser, 0,5 l Ammoniaklösung (Salmiakgeist 25%ig) sowie ca. 10 ml Spülmittel gründlich reinigen. Mit Wasser nachwaschen. Evtl. Unebenheiten im Innenbereich nach der Grundierung mit SCHÖNER WOHNEN DurAcryl Spachtel ausgleichen.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
unbehandeltes Holz, außen	1x Holzschutzgrund*, danach 1x mit DurAcryl Universalgrund	1x DurAcryl Vorstreichfarbe	1 - 2x DurAcryl Buntlack seidenmatt
unbehandeltes Holz innen, imprägniertes Holz	1x DurAcryl Vorstreichfarbe		
Zink, verzinkte Untergründe, Aluminium, Hart-PVC	1x DurAcryl Universalgrund		
Eisen und Stahl	1x ProfiDur Rostschutzgrund, außen 2x		
intakte Altanstriche	1x DurAcryl Universalgrund		

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Anbruchgebinde dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.

ADR/RID: Kein Gefahrgut. Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. +49 (0)180 5326655 (0,14 €/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen).

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer +49 (0)180 535834437 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) zur Verfügung.

Stand: Juni 2012