

Trendstruktur

Marmor-Optik Effektspachtel



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Mit Marmor-Optik Effektspachtel haben Sie ein Qualitätsprodukt für eine edle und kreative Wandgestaltung gekauft. Marmor-Optik Effektspachtel ist die lösemittelfreie Spachtelmasse für die Effektspachtelung im Systemaufbau mit Marmor-Optik Grundspachtel. In mehreren Arbeitsgängen erzielen Sie einzigartige farbige Oberflächen mit marmorartigem Effekt und changierendem Glanz. Durch das Auftragsverfahren als Fleckspachtelung wird eine lebhaftere, dynamische und zusammenhängende Oberfläche erzielt.

Gisbau-Produktcode
M-DF01

Dichte
Ca. 1,7 g/cm³

Farbton
Crema, Weiß

Inhaltsstoffe

Polyvinylacetatethylen-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Mit dem Marmor-Optik Spezialspachtel auftragen.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 50 g/m² (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Nicht verdünnen.

Abtönen

Weißer Basis mit SCHÖNER WOHNEN Vollton- und Abtönfarbe, außer Farbton weiß.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Für den zweiten Arbeitsschritt ca. 1 Stunde, vor dem Polieren ca. 3 Stunden trocknen lassen.

Untergrundvorbereitung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, glatten und tragfähigen Untergründen. Die Ebenheit und Glätte des Untergrundes ist mitentscheidend für das spätere Oberflächenbild. Mineralische Neuputze wie z.B. Kalk- oder Kalkzementputze mindestens 4 Wochen trocknen lassen. Leimfarben und k Reidende Untergründe vorher abwaschen oder abbürsten. Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Raue Untergründe mit Spachtelmasse, z. B. Füll- und Glättspachtel, glätten, schleifen und grundieren. Bei alten Dispersionsfarbenanstrichen die Rollstrukturen glattschleifen.

Aufbau

Für die Verarbeitung nur den Marmor-Optik Spezialspachtel verwenden. Marmor-Optik Effektspachtel immer sehr dünn auftragen. Materialüberschüsse oder Kanten mit dem Spachtel immer direkt wieder aufnehmen oder nach Trocknung mit feinem Schleifpapier entfernen (nur nach 1. Schritt). Zwischendurch den Spachtel immer wieder mit Wasser reinigen und trocknen. Sollte ein anderer Spachtel verwendet werden, einen Test für das Polieren an einer geeigneten, nicht sichtbaren, Stelle durchführen. Je nach Spachtel kann ein Metallabrieb (Grauschleier) durch das Polieren entstehen.

Step 1: Marmor-Optik Grundspachtel wird in zwei Arbeitsschritten aufgetragen.

1. Schritt: Marmor-Optik Grundspachtel mit dem Marmor-Optik Spezialsachtel in kleinen Flecken ohne Überschneidungen auf der ganzen Fläche verteilt auftragen. Bei jedem Flecken das Material auftragen und anschließend diagonal wieder abziehen bzw. glätten. Diese „Fleckspachtelung“ trocknen lassen. Nach Trocknung die Flächen mit feinem Schleifpapier (Körnung 120 - 180) anschleifen.
2. Schritt: Die vorgefleckte Fläche, wie im 1. Schritt beschrieben, mit überlappenden Spachtelschlägen zuspachteln, bis keine freien Stellen mehr vorhanden sind. Nach Trocknung die Flächen mit feinem Schleifpapier anschleifen.

Step 2: Marmor-Optik Effektpachtel wird in zwei Arbeitsschritten auf die mit Marmor-Optik Grundspachtel vorgespachtelten Fläche aufgetragen.

1. Schritt: Marmor-Optik Effektpachtel mit dem Marmor-Optik Spezialsachtel in kleinen Flecken ohne Überschneidungen auf der ganzen Fläche verteilt auftragen. Bei jedem Flecken das Material auftragen und anschließend diagonal wieder abziehen bzw. glätten. Diese „Fleckspachtelung“ trocknen lassen und anschließend mit feinem Schleifpapier (Körnung 120 - 180) anschleifen.
2. Schritt: Die vorgefleckte Fläche, wie im 1. Schritt beschrieben, mit überlappenden Spachtelschlägen zuspachteln, bis keine freien Stellen mehr vorhanden sind. Nach der Trocknung die Fläche mit der gereinigten Kante des Marmor-Optik Spezialsachtels polieren. Den Spachtel unter leichtem Druck kreuz und quer schiebend und ziehend (seitliche Bewegungen vermeiden) über die Fläche führen. Hierdurch wird der changierende Oberflächenglanz erzielt.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, matte Dispersionsfarbenanstriche, Kalkzementputz, glatte Vliestapeten usw.	-	Step 1: Marmor-Optik Grundspachtel (2 Arbeitsschritte)	Step 2: Marmor-Optik Effektpachtel (2 Arbeitsschritte)
leicht sandende Putze, leicht kreidende Dispersionsfarbenanstriche, usw.	1x Acryl-Tiefgrund		
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Gipsputz, Baustoffplatten usw.			

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Kühl und trocken. Anbruchgebände dicht verschließen.

ADR/RID: Kein Gefahrgut / Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von Marmor-Optik Effektpachtel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. +49 (0)180 5326655 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.).

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer +49 (0)180 535834437 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) zur Verfügung.

Stand: August 2014