

DurAcryl Fliesenversiegelung

glänzend

für innen – transparent
hoch strapazierfähig - -extrem kratzfest
besonders wasserbeständig - wasserbasiert



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Extrem kratz feste, transparente Versiegelung für alle Wandflächenfliesen, die mit DurAcryl Fliesenlack beschichtet wurden. Sie zeichnet sich durch eine besondere Wasserbeständigkeit aus und ist speziell für Flächen mit direktem Wasserkontakt geeignet (z.B. für Fliesen in Duschkabinen). Mit ihrem guten Verlauf und der hohen Strapazierfähigkeit sorgt sie für ein dauerhaftes Ergebnis. Die Oberfläche kann mit handelsüblichen kennzeichnungs- und scheuermittelfreien Reinigern und einem weichen Tuch gereinigt werden.

Farbton

transparent

Gisbau-Produktcode

M-KH01

Glanzgrad

Glänzend

Dichte

Ca. 1,01 – 1,05 g/cm³

Inhaltsstoffe

Acrylat-Copolymer-Dispersion, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- und -Benzisothiazolinon)

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Kann gerollt (mit einer gerundeten, feinporigen Schaumstoffwalze) und gestrichen (mit einem Kunststoffborstenpinsel für wasserverdünnbare Lacke) werden.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 50 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

DurAcryl Fliesenversiegelung ist verarbeitungsfertig eingestellt und muss nicht verdünnt werden.

Abtönen/Mischen

Nicht zum Abtönen geeignet.

Verarbeitungshinweise

Lackierung nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen wie z. B. Dichtprofilen/Dichtstoffen usw. bringen. Arbeiten Sie immer von oben nach unten. Zusammenhängende Flächen in einem Arbeitsgang ohne Unterbrechung beschichten. Nicht zu lackierende Gegenstände sorgfältig abdecken und abkleben. Entfernen Sie die Abklebebänder vor dem Durchhärten der Lackierung.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Bei +20 °C staubtrocken nach ca. 30 Minuten. Räume, in denen DurAcryl Fliesenversiegelung verarbeitet wurde, können nach einem Tag wieder genutzt werden (vollständig durchgehärtet für Feuchtigkeitsbelastung nach ca. 7 Tagen. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

Untergrundvorbehandlung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen, die mit DurAcryl 2K-Fliesenlack vorbehandelt wurden.

Untergründe	Grundierung	Zwischen- und Schlussanstrich	Versiegelung
Wandfliesen in Küche, Bad, WC (ohne direkten Wasserkontakt)	1x DurAcryl 2K-Fliesengrundierung	je 1x DurAcryl Fliesenlack	-
Wandfliesen in Küche, Bad, WC (mit direktem Wasserkontakt)	1x DurAcryl 2K-Fliesengrundierung	je 1x DurAcryl Fliesenlack	1x DurAcryl Fliesenversiegelung

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und gemäß Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Anbruchgebinde dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.

ADR/RID: Kein Gefahrgut. Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 50 g/l VOC.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. +49 (0)180 5326655 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer +49 (0)180 535834437 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) zur Verfügung.

Stand: Oktober 2013