

Bitumen-Spachtelmasse

Lösemittelhaltige, kalt verarbeitbare Bitumen-Spachtelmasse zur Beseitigung von Undichtigkeiten auf Bitumen- und Blechdächern.



Verwendungszweck:

PROBAU Bitumen-Spachtelmasse ist im Außenbereich für Reparaturarbeiten schadhafter Bitumen- und Blechdächer geeignet. Zum Abspachteln und Eindichten von Dachanschlüssen, Fugen, Lüftern u. Ä.. Zum Schließen von Durchbrüchen und Mauerwerksanschlüssen. Zur Abdichtung waagerechter und senkrechter Flächen.

Werkstoff:

PROBAU Bitumen-Spachtelmasse ist eine hochwertige, faserverstärkte, einkomponentige, lösemittelhaltige Bitumenmasse. Hohe Haftung und Standfestigkeit. Leicht zu verarbeiten.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Verunreinigungen aller Art sein. Lose Teile sind zu entfernen. Nicht geeignet für die Anwendung auf Polystyrol.

Verbrauch:

PROBAU Bitumen-Spachtelmasse ist gebrauchsfertig. Pro m² und mm Schichtdicke werden ca. 1,2 kg Spachtelmasse benötigt.

Verarbeitung:

PROBAU Bitumen-Spachtelmasse auf den Untergrund mit einem Spachtel in der gewünschten Schichtdicke auftragen. Bei Schichtdicken größer als 4 mm ist mehrlagig zu arbeiten. Dabei muss jede Lage vor Auftrag der letzten Schicht durchgetrocknet sein. Ggf. kann zur Armierung ein Glasfasergewebe mit in die Spachtelmasse eingebettet werden. Bei Blasenbildung auf alten Bitumen-Bahnen diese mit einem Messer kreuzförmig aufschneiden und Bahnen zurückklappen. Untergrund trocknen und PROBAU Bitumen-Spachtelmasse auftragen. Anschließend Bahnen in die Masse eindrücken und nochmals die reparierte Stelle überspachteln.

Verarbeitung sollte nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen von unter 0°C erfolgen. Frisch aufgetragene Masse vor Regen schützen. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Intensives Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen.

Temperaturbereich bei der Verarbeitung:

> 0 °C bis +35 °C.

Lagerung:

Trocken, frostfrei und in original verschlossenen Gebinde.

Zusammensetzung:

Bitumen, Haftmittel, organische Lösemittel, Fasern.

Lieferform:

1-kg-Becher, 5-kg-, 10-kg-Eimer

Bitumen-Spachtelmasse

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb