Spiegel-Kleber

Speziell entwickelter, einkomponentiger, luftfeuchtigkeitserhärtender Kleber (MS-Polymer) mit sehr hoher Anfangshaftung. Zur Verklebung von Spiegeln nach DIN 1238 im Innenbereich.

Anwendung:
Für die Verklebung von Silberspiegeln an Wänden oder Türen, im Sanitärbereich auf Fliesenwänden, auf Betonwänden oder Metalluntergründen in Läden, Büros, Discotheken etc. PROBAU Spiegel-Kleber darf auf keinen Fall flächig oder punktförmig aufgetragen werden, sondern mit der beigelieferten V-Düse in senkrechten Raupen im Abstand von ca. 10 cm. Danach Spiegel andrücken, bis minimal 2 – 3 mm Abstand zwischen Spiegelrückseite und Untergrund vorhanden ist. Spiegelrückseite zuvor auf Kratzfreiheit bzw. Beschädigungen überprüfen. Bedingt durch die hohe Anfangshaftung ist eine Vorfixierung des Spiegels während der Aushärtung meist nicht erforderlich. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

Werkstoff:
PROBAU Spiegel-Kleber ist geruchslos, neutral, frei von Silikonen und Isocyanat, dauerelastisch, witterungs- und alterungsbeständig und härtet unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaft festen, feuchtigkeitsbeständigen und flexiblen Kleber aus. Haftet nicht auf Materialien wie Teer, Bitumen, Gummi, Teflon, Polyethylen, Polypropylen.

Untergrund:
Klebeflächen müssen trocken, schmutz-, öl- und fettfrei sein.

Verarbeitungs- / Aushärtungszeiten,- temperaturen:
Hautbildungszeit: Nach ca. 10 Min. Luft und Objekttemperatur bei der Verarbeitung: ca. +5 °C bis ca. +40 °C. Durchhärtung: ca. 1 mm/Tag. Mechanische Festigkeit frühestens nach ca. 72 Std.

Temperaturbeständigkeit:
Bis ca. +80°C

Lagerung:
Trocken, kühl und frostfrei.

Inhalt:
450 g

Farben:
weiß

Mindesthaltbarkeitsdatum:
In ungeöffneter Originalverpackung 12 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck.

Gefahrenhinweise:
Enthält 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan, N-[3-(dimethoxymethylsilyl) propyl]ethylenediamine, dioctyltinbis(acetylacetonate). Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Spiegel-Kleber

Entsorgung:
Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.

Hinweis:
Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb