

## Universal-Hartholz-Öl



AUSSEN



STREICHEN



FEUCHTIGKEITS-  
REGULIEREND



TRITT-  
BESTÄNDIG



ABPERLEFFEKT,  
EXTREM WASSER-  
ABWEISEND



ÜBERARBEITBAR  
NACH  
2-3 STUNDEN

seidenmatt – Schutz und Pflege von Harthölzern – Wasser und Schmutz abweisend – farbauffrischend

### 1. Werkstoff

Tiefenwirksames Pflegeöl mit ABERLEFFEKT Geeignet für z. B. Gartenholzterrassen, Gartenparkett, Gartenmöbel, Pergolen. Farbauffrischend und feuchtigkeitsregulierend.

#### Gisbau-Produktcode

M-KH02

#### Farbton

farblos, Meranti

#### Inhaltsstoffe

Leinölfirnis, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, Calciumcarbonat, Silikate, Isoparaffine, Additive.

#### Dichte

Ca. 0,8 - 0,9 g/cm<sup>3</sup>

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Streichen

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

#### Verbrauch/Ergiebigkeit

Ca. 45 ml/m<sup>2</sup>

(genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln)

#### Verdünnen

Nicht verdünnen.

#### Mischen

Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

#### Trocknung (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Überarbeitbar nach ca. 2 - 3 Stunden, belastbar nach ca. 24 Stunden. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknung entsprechend.

#### Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Der endgültige Farbton wird erst im Trockenzustand erreicht. Bitte beachten Sie, dass die Eigenfarbe des Holzes den Farbton beeinflusst. Stark bewitterte Holzflächen in regelmäßigen Abständen überprüfen und gegebenenfalls eine Überarbeitung (bei sichtbarer Abwitterung) durchführen.

swingcolor® Universal-Hartholz-Öl enthält Leinöl. Leinöl neigt, z. B. auf einen Lappen gegossen, zur Selbstentzündung. Deshalb getränkte Putzlappen in luftdicht verschlossenem Behälter aufbewahren, feucht halten oder im Freien ausgebreitet auf einer feuerfesten Unterlage trocknen lassen.

### Beschichtungsaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Harzreiche Hölzer mit z. B. Nitro-Verdünnern abwaschen. Vergraute oder verschmutzte Hölzer vorher mit swingcolor® Hartholz-Reiniger reinigen. Nicht zu streichende Gegenstände und Teile sorgfältig abdecken bzw. abkleben. Nicht tragfähige Altanstriche sowie vergrautes Holz bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen und reinigen. swingcolor® Universal-Hartholz-Öl dünn und gleichmäßig in Faserrichtung auftragen. Nach ca. 15 Minuten überschüssiges Material mit einem sauberen, fusselfreien Tuch entfernen. Bei Erstanstrichen sollte swingcolor® Universal-Hartholz-Öl mindestens zweimal aufgetragen werden.

### 3. Nach der Verarbeitung

#### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

#### Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger.

#### Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei.  
Anbruchgebinde dicht verschließen.

#### Deklaration

ADR/RID: Nicht benannt  
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVws

### 4. Wichtige Hinweise

Enthält Isoalkane (C11-15)

#### Wichtiger Hinweis

Entflammbar. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Gefahrenhinweis

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

#### Sicherheitsratschläge

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S23.1 Dampf nicht einatmen.

S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

### 5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6131)